

BauderFLEX TA 600

Műszaki adatlap

Alkalmazási terület:	Elasztomerbitumenes lemez, elválasztó és kiegyenlítő réteg		
Felület	felül:	Fóliakasírozás	
	alul:	Filckasírozás	
Hordozóbetét	típus:	Poliészterfátyol 140 g/m²	
Termékszám:	1794 0000		

Tulajdonság	Vizsg. eljárás	Egység	Követelmény
Hosszúság	DIN EN 1848-1	m	15,0
Szélesség	DIN EN 1848-1	m	1,0
Vastagság	DIN EN 1849-1	mm	2,0
Hideghajlíthatóság	DIN EN 1109	°C	≤ - 20
Hőállóság	DIN EN 1110	°C	≥ + 100
Szakítószilárdság: maximális húzóerő	DIN EN 12311-1	N / 50 mm	hossz: ≥ 550 kereszt: ≥ 400
Szakítószilárdság: nyújthatóság	DIN EN 12311-1	%	hossz: ≥ 20 kereszt: ≥ 20
Egyenesség	DIN EN 1848-1	mm / 10m	≤ 20
Vízállóság A és T típus szerint	DIN EN 1928 Verf. B	-	megfelel
Tűzállóság	DIN EN ISO11925-2	-	E osztály DIN EN 13501-1 szerint
Besorolás külső hőterjedési osztály szerint	DIN V ENV 1187	-	B _{roof} (I1)
Látható hiányosság	DIN EN 1850-1	-	nincs látható hiányosság
Rétegelváltási ellenállás	DIN EN 12316-1	N / 50 mm	határérték nincs megadva
Nyírési ellenállás	DIN EN 12317-1	N / 50 mm	határérték nincs megadva
Ellenállóság ütészzerű terhelésre	DIN EN 12691	mm	határérték nincs megadva
Ellenállóság statikus terhelésre	DIN EN 12730	kg	határérték nincs megadva
Mérettartósság	DIN EN 1107-1	%	határérték nincs megadva
Mesterséges öregedés DIN EN 1296	DIN EN 1109 DIN EN 1110	°C °C	határérték nincs megadva

A külső hőterjedésre vonatkozó vizsgálat egy olyan rendszervizsgálat, amelyet a rendszer egyes, nem a Bauder GmbH & Co. KG által gyártott vagy forgalmazott alkotói befolyásolhatnak. Az egyes termékekre vonatkozó teljesítmény így nem adható meg.

A megadott adatok középpértékek, a tényleges adatok a megengedett értékhatáron belül ettől eltérhetnek.



Vizsgálati szerv száma: 1724
Gyártói termelésellenőrzési bizonyítvány száma: 021101 / 024101
(06)
DIN EN 13707

BauderFLEX TA 600

Termékismertető

Alkalmazási terület:	Elasztomerbitumenes lemez, elválasztó és kiegyenlítő réteg	
Felület	felül:	Fóliakasírozás
	alul:	Filckasírozás
Hordozóbetét	típus	Poliészterfátyol 140 g/m²
Termékszám:	1794 0000	

Termékleírás	Elasztomerbitumenes lemez poliészterfátyol hordozóbetéttel. elválasztó és kiegyenlítő rétegnek, a vízszigetelő rendszer aljzattól történő elválasztására.
Alkalmazási terület	Elválasztó réteg pl. faaljzatra, vagy régi, nem működőképes vízszigetelő lemezre (pl. PVC).
Felhasználás	A BauderFLEX TA 600 lemezt a faaljzatra mechanikusan, a DIN 1991-1-4 szerint kell rögzíteni.
Tárolás	A Bauder bitumenes lemezek tekercsben, állítva, UV sugárzástól, nedvességtől és hőtől védve tárolandók. Hideg időben történő felhasználás esetén gondoskodni kell a tekercsek hőmérsékletének „előkészítéséről”.
Hulladékkezelés	A bitumenes hulladék a háztartási hulladékkal, vagy a háztartási jellegű, ipari hulladékkal együtt kezelhető (Európai Hulladék Katalógus EWC szám 170302 „aszfalt és kátránymentes bitumen keverék”).